

ARDAMAN - ACE

CONSULTING ENGINEERS IN SOIL MECHANICS

FOUNDATIONS, AND MATERIALS TESTING

7 SOLIMAN ABAZA ST. MOHANDESEEN - GIZA

TEL. 702683 - 702918

FAX 3498254

شركة أردمان - آيس

لهندسة التربة واختبار المواد والتفتيش

٧ شارع سليمان أباطة بالمهندسين - الجيزة

تليفون : ٧٠٢٦٨٣ - ٧٠٢٩١٨

فاكس ٣٤٩٨٢٥٤

٢/٠٠

٣) مادة كيم سيل :-

تم دهان اسطوانة بالمادة المذكورة علي طبقتين وتم اجراء اختبار الامتصاص عليها وكانت النتيجة كالتالي :-

نسبة الامتصاص = ٢٤٪

٤) مادة كيم بوند :- (E.P)

تم تجهيز نصف اسطوانة ولحامها بواسطة المادة المذكور وتم اجراء الشد البرازيلي عليها . وكذا تم اجراء الشد البرازيلي علي اسطوانة اخري كاملة وكانت النتائج كما يلي :-

اجهاد الشد البرازيلي لنصفي الاسطوانة الملحومة : ٢٣٩٩ كجم / سم^٢

وكان الكسر علي السطح الفاصل بين النصفين

اجهاد الشد البرازيلي للاسطوانة الكاملة : ٢٦٧٧ كجم / سم^٢

٥) مادة كيم جراوت :- (E.P)


سوف نوافيكم بالنتائج في اسرع وقت عند انتهاء الاختبار .

شركة اردمان - آيس

قسم اختبارات الخرسانة والمواد ومراقبة الجودة

محمد العمام

المهندس / رضا الراهب



ARDAMAN - ACE

CONSULTING ENGINEERS IN SOIL MECHANICS

FOUNDATIONS, AND MATERIALS TESTING

7 SOLIMAN ABAZA ST. MOHANDESEEN - GIZA

TEL. 702683 - 702918

FAX 3498254

شركة أردمان - آيس

لهندسة التربة واختبار المواد والتقييم

٧ شارع سليمان أباظة بالمهندسين - الجيزة

تليفون : ٧٠٢٦٨٣ - ٧٠٢٩١٨

فاكس ٣٤٩٨٢٥٤

تقرير رقم (٥) على نتائج اختبارات المواد الكيميائية المزمع استخدامها بعمارة زهراء زيزينيا بالاسكندرية

بناءً على طلب شركة كمبرو - فقد قامت شركة أردمان - آيس
باختبار مادة كيميائية خاصة بلحام الخرسانات القديمة والجديدة
هذا وقد تم تجهيز نصفى اسطوانة مادة كيميائية بؤند وتم اجراء الشد البرازيلسى
عليها وكذلك تم اجراء الشد البرازيلسى على اسطوانة خرسانية اخرى كاملة وكانت
النتائج كما يلى :-

- اجهاد الشد البرازيلسى لنصفى الاسطوانة الملحومة = ٢٣٩ كجم / سم^٢
وكان الكسر على السطح الفاصل بين النصفين .

- اجهاد الشد البرازيلسى للاسطوانة الكاملة = ٢٦٧ كجم / سم^٢

شركة أردمان - آيس
قسم اختبارات الخرسانة والمواد ومراقبة الجودة

المهندس / رضا الراهب

